



MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI VERNICIATI CON CICLI ALL'ACQUA

Gli interventi di manutenzione da eseguire su un manufatto in legno trattato con vernici a base acqua sono sostanzialmente quattro:

1. Pulizia
2. Rinfresco periodico
3. Ripristino
4. Restauro

1. Pulizia

È una operazione molto importante che non deve essere sottovalutata. La si esegue pulendo le superfici esterne degli elementi in legno ogni 6 mesi o almeno una volta all'anno, utilizzando il nostro prodotto ID1200 DETERGENTE NEUTRO PER LEGNO.

Evitare l'uso di prodotti contenenti alcool ed ammoniaca che danneggerebbero la superficie. Così facendo si evita che lo smog si depositi sui nostri serramenti, mantenendoli puliti ed eseguendo poi il rinfresco periodico si aumenta la durata del film di vernice.

2. Rinfresco periodico

È un intervento molto semplice da svolgere, che comporta un notevole aumento di durata della vernice e posticipa nel tempo il ripristino. È un'operazione da effettuare ogni 12 mesi che ci consente di mantenere i nostri infissi sempre nuovi. Dopo aver pulito accuratamente il serramento (vedi pulizia) si applica il prodotto IR2100 CURALEGNO WOODCARE, oppure IR1100 RINNOVA SERRAMENTI, prodotti di avanguardia nel settore, che ridonano splendore all'infisso riportando la pellicola al suo stato originale, rigenerando quel sottile strato di vernice che è stato usurato dalle intemperie.

Pronto all'uso. Agitare e applicare direttamente sulla superficie. Distribuire il prodotto in modo uniforme con un panno in microfibra e lucidare la superficie voltando, ad intervalli regolari, il panno. Se ne consiglia l'utilizzo sia per le finiture trasparenti che per quelle laccate.



3. Ripristino

Si deve effettuare questo intervento quando la vernice è diventata ruvida al tatto ed ha perso di consistenza e brillantezza.

Come procedere:

- Pulire le superfici con ID2100 DETERGENTE NEUTRO oppure con acqua e sapone neutro
- Carteggiare le superfici con carta abrasiva grana 280 senza insistere troppo sugli spigoli per non togliere il colore. La superficie si presenterà opaca ed uniforme.
- Togliere accuratamente la polvere.
- Applicare IF4000 FINITURA ALL'ACQUA a pennello trasparente .

Evitare di verniciare in pieno sole ed al di sotto dei 10°C. Non applicare la vernice sulle guarnizioni in gomma.

Successivamente operare annualmente con rinfresco periodico.



4. Restauro

Lo si deve effettuare qualora la vernice fosse diventata molto opaca con presenza di screpolature o il film di vernice dovesse essere danneggiato a causa di eventi atmosferici particolarmente aggressivi.

Come procedere :

- Carteggiare le superfici rovinate con carta abrasiva grana 120. Asportare completamente tutta la superficie sfogliata e le parti di vernice che non presentano un perfetto ancoraggio.
- Applicare impregnante all'acqua sulle parti dove si è arrivati a legno, scegliere sempre una tinta leggermente più chiara di quella esistente in quanto il legno, rovinato dai raggi UV e dalle intemperie, presenta un maggior assorbimento e si rischia di scurire eccessivamente il serramento.

Non applicare l'impregnante sulle parti di vernice ancora presenti sul manufatto, si pregiudicherebbe l'adesione degli strati successivi di vernice all'acqua.

- Dopo corretta essiccazione, applicare una mano di IF4000 FINITURA ALL'ACQUA, in modo da creare un piccolo strato di fondo, aspettare almeno 4 ore quindi carteggiare con grana 220 tutto il serramento ed asportare la polvere.

- Applicare la seconda mano di IF4000. Dopo 24 ore si possono rimontare i serramenti.

Evitare di verniciare in pieno sole ed al di sotto dei 10°C.

Non applicare la vernice sulle guarnizioni in gomma.

Successivamente operare annualmente con rinfresco periodico.

